

## 76-0243 Tekutá závlačka

Strednepevnostný prípravok na zaistovanie závitových spojov



### Oblasť použitia:

Utesňovanie a zaistovanie závitových spojov, ktoré majú byť demontovateľné bežným ručným náradím. Je vhodný aj pre menej aktívne povrchy, ako je nerezová oceľ alebo pokovované povrchy.

### Spôsob použitia :

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti lepeného spoja musia byť obidve lepené plochy dokonale odmastené a čisté. Na odmasťovanie plôch odporúčame použiť produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste niekoľko kvapiek prípravku priamo na závit. (Pokiaľ je materiál neaktívny kov, naneste prípravok na všetky závitky a spoj nechajte dobre zaschnúť). Zaisťujte montáž spoja zodpovedajúcim tlakom. Lepený spoj ponechajte ležať po dobu než bude dosiahnutá zodpovedajúca manipulačná pevnosť. Demontáž je možné previesť bežným ručným náradím.

### Vlastnosti výrobu:

Metaflux 76 - 0243 vytvrdzuje pri izbovej teplote bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi. Ponúka zvýšenú odolnosť voči teplote a väčšiu toleranciu k mierne zamasteným povrchom. Tixotropný charakter zabraňuje stekaniu prípravku z lepeného povrchu.

- Chemický typ: methakrylát ester
- Typ vytvrdenia: anaeróbne
- Viskozita: vysoká, 2000 - 7500 mPa.s
- Doba príľnutia (manipulačná pevnosť): 10 - 20 minút
- Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
- Moment odtrhnutia: 17 - 22 Nm
- Strihová pevnosť: 9 - 13 N/ mm<sup>2</sup> (DIN 54452)
- Schopnosť vyplniť špáru: 0,25 mm
- Pevnostná trieda: 2 (DIN 30661)
- Použiteľné na závit: M 36
- Teplotná odolnosť: -55 °C až +150 °C, prechodne +180 °C
- DVGW a KTW certifikácia
- Farba: tmavo modrá
- Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 °C až +24 °C

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk