

76-0270 Tekutá závlačka

Vysokopevnostný prípravok na zaistovanie závitových spojov



Oblasť použitia:

Trvalé utesňovanie a zaistovanie veľkých závitových spojov a skrutiek proti ich samovoľnému uvoľneniu. Je vhodný tiež na trvalo zoskrutkované spoje, ktoré už nemajú byť nikdy uvoľnené. Má zvýšenú teplotnú odolnosť a znáša mierne znečistenie lepených plôch olejom.

Spôsob použitia :

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti lepeného spoja musia byť obidve lepené plochy dokonale odmastené a čisté. Na odmasťovanie plôch odporúčame použiť produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste niekoľko kvapiek prípravku priamo na závit. (Pokiaľ je materiál neaktívny kov, naneste prípravok na všetky závitky a spoj nechajte dobre zaschnúť). Zaisťujte montáž spoja zodpovedajúcim tlakom. Lepený spoj ponechajte ležať po dobu než bude dosiahnutá zodpovedajúca manipulačná pevnosť. Demontáž je možné len za tepla lokálnym ohrevom spoja až na teplotu + 250 °C.

Vlastnosti výrobu:

Metaflux 76 - 0270 vytvrdzuje pri izbovej teplote bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi. Ponúka zvýšenú odolnosť voči teplote a väčšiu toleranciu k mierne zamastených povrchom.

- Chemický typ: methakrylát ester
- Typ vytvrdenia: anaeróbne
- Viskozita: vysoká, 500 mPa.s
- Doba príľnutia (manipulačná pevnosť): 10 - 20 minút
- Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
- Moment odtrhnutia: 28 - 3522 Nm
- Strihová pevnosť 15-20 N/ mm² (DIN 54452)
- Schopnosť vyplniť špáru: 0,15 mm
- Pevnostná trieda: 2 (DIN 30661)
- Použiteľné na závit: M 20
- Teplotná odolnosť: -55 °C až +150 °C
- Farba: zelená
- Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 °C až +24 °C

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk