

76 – 0401 Sekundové lepidlo 401 MV-S

Profesionálne kyanoakrylátové lepidlo



Oblasť použitia:

Metaflux 76-0401 je určený na lepenie problematických materiálov, ktoré vyžadujú vysoké nároky na pevnosť lepeného spoja, jeho rovnomerné zaťaženie a rýchle vytvrdenie pri súčasnom zachovaní schopnosti vyplniť špáru. Umožňuje bezproblémové lepenie širokého spektra hladkých materiálov, teda i kovov, plastov, EPDM elastomerov, skla a plexiskla. Zároveň je vhodný aj na lepenie najrôznejších pórovitých a savých materiálov vrátane dreva, kože, papiera, gummy, textílií a korku.

Spôsob použitia:

Pred vlastným lepením je nutné lepené miesto vopred zbaviť nežiadúcej mastnoty a nečistôt. Na dokonalé odmastenie plôch pred lepením odporúčame Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pokiaľ je to potrebné, odporúčame k výraznému urýchleniu a uľahčeniu vytvrdenia lepeného spoja použiť Metaflux 76-01 Aktivátor na sekundové lepidlá. Lepidlo nanášajte v malom množstve priamo na lepené plochy, ktoré pevným stiskom vzájomne spojíte. V závislosti na lepených materiáloch, veľkosti lepenej špáry a stupni vzdušnej vlhkosti dôjde k fixácii spoja spravidla v priebehu 5 až 30 sekúnd. V malej špáre a pri vyššom stupni okolitej vlhkosti vytvrdzuje lepený spoj vyššou rýchlosťou.

Vlastnosti výrobku:

Kvalita sekundových lepidiel Metaflux je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

- Chemický typ: ethylkyanoakrylát
- Spôsob vytvrdenia: vzdušnou vlhkosťou
- Farba: transparentná
- Schopnosť vytesniť špáru: max. 0,1 mm
- Viskozita: 80 - 160 mPa.s pri 0 °C
- Šmyková pevnosť: 18 N/mm²
- Dielektrická pevnosť: 33 kV/mm (ASTM D 149)
- Rýchlosť fixácie: ocel 15-40s, živica < 5- 15s, drevo 20s, papier <10s
- Trvalá pevnosť: 6-12 hodín
- Bod vzplanutia: 15 °C
- Teplotná odolnosť: -60 °C až 0 °C
- Skladovacia doba: 12 mesiacov pri 5-8 °C

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Obsahuje kyanoakrylát! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk