

76 – 0415 Sekundové lepidlo 415 HV-0,3

Priemyselné vysokoteplotné sekundové lepidlo



Oblasť použitia:

Metaflux 76-0415 je predovšetkým určený na lepenie kovových povrchov, plastov, gumy a väčšiny pórovitých materiálov, ako je napríklad korok, drevo, keramika, koža a textilie. Je síce vhodný aj na bežné lepenie, ale vďaka vyšším hodnotám viskozity je ideálnym lepidlom na lepenie veľkých špár. V malých špárach vytvrdzuje vysokou rýchlosťou.

Spôsob použitia:

Pred vlastným lepením je nutné lepené miesto vopred zbaviť nežiadúcej mastnoty a nečistôt. Na dokonalé odmastenie plôch pred lepením odporúčame Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pokiaľ je to potrebné, odporúčame na výrazné urýchlenie a uľahčenie vytvrdenia lepeného spoja použiť Metaflux 76-01 Aktivátor na sekundové lepidlá. Lepidlo nanášajte v malom množstve priamo na lepené plochy, ktoré pevným stiskom vzájomne spojte. V závislosti na lepených materiáloch, veľkosti lepenej špáry a stupni vzdušnej vlhkosti dôjde k fixácii spoja spravidla v priebehu 30 sekúnd. V malej špáre a pri vyššom stupni okolitej vlhkosti vytvrdzuje lepený spoj vyššou rýchlosťou. Prebytok lepidla môže byť z povrchu odstránený produktom Metaflux 76-0099 Odstraňovač sekundových lepidiel.

Vlastnosti výrobku:

Kvalita vysokoteplotných sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

- Spôsob vytvrdnutia: vzdušnou vlhkosťou
- Farba: transparentná
- Schopnosť vytesniť špáru: max. 0,3mm
- Vysoko odolný benzínu, olejom a etanolu
- Viskozita: 1200-1700 mPa.s pri 0 °C
- Šmyková pevnosť: 17 N/mm²
- Dielektrická pevnosť: 25 kV/mm (ASTM D 149)
- Rýchlosť fixácie: guma < 10s, oceľ < 40s, hliník < 60s, polykarbonát 30- 80s, PVC 20-80s, neoprén < 10s, ABS < 50s, drevo < 30s
- Trvalá pevnosť: 6-12 hodín
- Bod vzplanutia: 150 – 155 °C
- Teplotná odolnosť: -60 až 80 °C
- Skladovacia doba: 12 mesiacov pri 5-8 °C

Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Obsahuje kyanoakrylát! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk