

76 – 10,12,15 Sekundové lepidlo

Sekundové lepidlo na priemyselné použitie



Oblasť použitia:

Rýchle lepenie všetkých bežných materiálov. Na urýchlenie vytvrdenia je možné použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.

Spôsob použitia:

Lepené miesto je nutné vopred zbaviť mastnoty a nečistôt. Lepidlo nanášajte po malých kvapkách na lepené plochy, ktoré následne vzájomne pevne pritlačte. V priebehu niekoľkých sekúnd dôjde k vytvrdeniu lepeného spoja.

Vlastnosti výrobku:

Kvalita sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú počas výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95 %, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

- Jednozložkový kyanoakrylát
- Trvalá viskozita
- Vysoká pevnosť v ťahu
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
- Teplotná odolnosť: -30°C až +100°C

Lepidlo 76-10

- Vhodné na materiály s rozdielnym koeficientom rozpínania
- Riedke – viskozita 40 mPa.s
- Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 24 N/mm²

Lepidlo 76-12

- Vhodné na pórovité materiály
- Husté – viskozita 1100 mPa.s
- Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 26 N/mm²

Lepidlo 76-15

- Vhodné na pórovité materiály
- Umožňuje lepenie na zvislých plochách
- Vyrovnáva nerovnosti s toleranciou 0,2 mm
- Husté – viskozita 2000 mPa.s
- Pevnosť v ťahu podľa DIN 53283: 28 N/mm²

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk