

76 – 30,35,38

Tekutá závlačka

Prostriedok na zaistenie skrutkových spojov a lepenie ložísk

Oblasť použitia:

Zaistenie závitových spojov proti samovoľnému uvoľneniu a lepenie uloženia ložísk použiteľné na všetky kovy.

Spôsob použitia:

Aplikujte malé množstvo prípravku priamo na závit alebo do domčeka ložiska a nechajte 3 hodiny vytvrdnúť.



Vlastnosti výrobku:

Zaistenia spojov Metaflux vytvrdzujú v kontakte s kovmi a materiálmi, ako sú oceľ, zliatiny, meď a liatina, len bez prístupu vzduchu.

- Na lepenie všetkých uložení ložísk
- Trvalá viskozita
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Vysoká odolnosť proti starnutiu spoja
- Zabraňuje korózii v záвите
- Teplotná odolnosť: -60°C až +150°C, prechodne až +200 °C
- Skladovateľnosť: 1 rok

Zaistenie 76-30 (nižšia pevnosť)

Ložiskové uloženie s vôľou do 0,15 mm (ložiská menej namáhané v krute)

Riedke – Viskozita: 700 mPa.s

Strihová pevnosť: 11 N/mm²

Krútiaci moment: 13 Nm

Zaistenie 76-35 (stredná pevnosť)

Ložiskové uloženie s vôľou do 0,30 mm (ložiská stredne namáhané v krute)

Husté – Viskozita: 1100 mPa.s

Strihová pevnosť: 30 N/mm²

Krútiaci moment: 17 Nm

Zaistenie 76-38 (vysoká pevnosť)

Ložiskové uloženie s vôľou do 0,15 mm (ložiská silno namáhané v krute)

Spoj je možné znovu povoliť iba zahriatím.

Riedke – Viskozita: 700 mPa.s

Strihová pevnosť: 40 N/mm²

Krútiaci moment: 47 Nm

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk