

## 76-75

## 1K – Konštrukčné a vstrekovacie lepidlo

### Jednozložkové polyuretánové lepidlo



#### Oblasti a príklady použitia:

Drevárska výroba, stavby interiérov, reklamná technika, stavebníctvo, stavby lodí, kúrenie, sanitárna technika, fixácia rozvodných skríň a držiakov káblov v podzemných kolektoroch, montáže radiátorov a umývadiel, fixácia a lepenie drezov, skriniek kuchynských liniek a pracovných dosiek, kotvenie zábradlí do steny, lepenie strešných krytín, lepenie penového polystyrénu a izolačných fasádnych dosiek na steny a stropy, lepenie soklových lišt vyrobených z dreva, korku alebo umelej hmoty na betón, omietku, sadrokartón alebo drevotriessku, lepenie spojlerov a nárazníkov automobilov, fixácia podstavcov, lepenie okenných parapiet z kameňa, plastov alebo plechu na betón a steny, lepenie podlahových dosiek, upevnenie profilov na ochranu hrán, lepenie prírodného a umelého kameňa a pod.

#### Oblasť použitia:

Velmi rýchle, vode odolné a vysoko pevnostné lepenie materiálov z dreva, prírodného a umelého kameňa, keramiky, kovov, plastov, stavebných izolačných materiálov, sadrokartónov v rôznych oblastiach a odvetviach ako napr. stavebníctvo, kamenárstvo, drevárska výroba, elektrotechnika, výroba nábytku, montáž reklamnej techniky, stavba lodí, automobilový priemysel, montáže vnútorných konštrukcií a pod. Ideálny produkt na upevňovanie a fixáciu hmoždínok a kotviacich skrutiek do muriva.

#### Spôsob použitia :

Lepené miesta alebo diely zbavte prachu, mastnoty a nečistôt. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame nesavé materiály najskôr ľahko prebrúsiť. Lepidlo vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Pre urýchlenie vytvrdenia odporúčame lepené plochy ľahko navlhčiť vodou ručným postrekovačom a prebytok vody zotrieť papierovou alebo textilnou utierkou (na lepených plochách nesmie zostať „stát“ voda). S pomocou výtláčnej kartušovej pištole Metaflux 76-85 lepidlo tenkou vrstvou jednostranne naneste na lepený spoj, v priebehu cca. 3 minút lepené plochy vzájomne stlačte a pod stálym ľahkým tlakom zafixujte približne po dobu 10 minút.

#### Vlastnosti výrobku:

Vysokopevnostné polyuretánové lepidlo s extrémne rýchlym, vodeodolným a pevným vytvrdením, určené na profesionálne priemyselné použitie a pre remeselníkov. Optimálny prostriedok na upevnenie a fixáciu hmoždínok a kotviacich skrutiek do muriva. Odolné poveternostným vplyvom podľa DIN EN 204 D4. Farebne pretierateľné a prelakovateľné. Po vytvrdení tvorí pevný a nepružný spoj.

- Dlhodobá trvanlivosť tiež v otvorenom stave
- Bez obsahu rozpúšťadiel a bez zápachu
- Doba spracovania: 3 minúty
- Manipulačná pevnosť: po cca. 10 minútach
- Montážna pevnosť: po cca. 45 minútach (lepenia plôch)
- Úplné vytvrdenie: 3 mm / 24 hodín
- Pevnosť v ťahu: Pozinkovaná oceľ ( za 7 dní pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 42,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pocínovaná oceľ (za 7 dní pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 20,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Drevo, buk ( za 7 dní pri 23 °C a 50% vzdušnej vlhkosti) 117,0 kg/cm<sup>2</sup>
- Viskozita: pastovitá
- Farba: béžová
- Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
- Teplotná odolnosť: -40°C až +80°C
- Skladovateľnosť: 18 mesiacov v uzavretom a 10 mesiacov v otvorenom obale pri teplote +5 až +25°C

#### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk