

50-50 Čistič tepelných výmenníkov

Profesionálny odstraňovač minerálnych usadenín a vodného kameňa

Oblasť použitia:

Čistenie a údržba teplovýmenných plôch všetkých typov tepelných výmenníkov a chladiacich systémov. Čistenie chladiacich okruhov vstrekovacích lisov a foriem.

Vlastnosti:

- nenarušuje oceľové, medené a mosadzné povrchy, zliatiny a gumové tesnenia.
- zaisťuje rýchle a dokonalé odstránenie minerálnych usadenín, hrdze a vodného kameňa.
- obnovuje správnu funkciu čistených zariadení.
- plne nahrádza mechanické odstránenie minerálnych usadenín a vodného kameňa.

Spôsob použitia:

V závislosti od hrúbky vrstvy vodného kameňa a minerálnych usadenín prípravok nariedíte teplou vodou v pomeroch 1:4 až 1:20, naplníte čistený systém a nechajte podľa potreby cirkulovať v uzatvorenom okruhu 2 – 8 hodín. Počas čistenia udržiavajte hodnotu pH čistiaceho roztoku v rozmedzí hodnôt pH 1 – 2, pri nameraní vyšších hodnôt hodnotu pH znížite pridaním čističa do roztoku. Po ukončení čistenia použitý roztok zneutralizujte vodou a vyčistený systém dôkladne prepláchnite nariedeným roztokom výrobku Metaflux 75-24

Príklady použitia:

- doskové a rúrkové tepelné výmenníky
- chladiace okruhy strojov a zariadení
- chladiace kanály vstrekovacích foriem
- priemyselné chladiace systémy

Upozornenie:

Odstránením vrstvy minerálnych usadenín a vodného kameňa sa môžu objaviť skryté chyby povrchu čisteného materiálu ako napr. prehrdzavenie spôsobené hĺbkovou koróziou. Za tieto chyby nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť. Pred prípadným uskladnením vstrekovacej formy a ostatné vyčistené zariadenia nakonzervujte napr. produktmi Metaflux 70-39 alebo 75-22

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku. Uchovávajte uzamknuté. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte v chlade. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 25 kg sud

Technické údaje:

farba	biela
rel. hustota	150 g/l (20 °C)
pH	1,2
bod varu	>200 °C
bod topenia	190 °C
vôňa	bez zápachu
obsah VOC	0 %
kategória	špeciálne produkty

