70-35 Rost-I-Sol sprej čierny

Profesionálny prípravok na neutralizáciu korózie skorodovaných povrchov

Oblasť použitia:
Neutralizácia a izolácia korózie kovových povrchov a vytvorenie základného náteru jednou pracovnou operáciou vo všetkých oblastiach strojovej údržby a údržby kovových povrchov.

Vlastnosti:
Nová kombinácia odlišne pôsobiacich inhibítorov korózie vytvára extrémne odolný ochranný náter priamo na zhrdzavenom povrchu.

- Veľmi efektívna a dlhodobá antikorózna ochrana povrchov
- Prelakovateľný všetkými druhmi bežných lakov a farieb, vrátane syntetických farieb
- Výborná odolnosť proti hydroxidom, kyselinám a olejom
- Použiteľný aj na vlhké zhrdzavené povrchy
- Nezmývateľný vodou
- Bez obsahu olova



Balenie: 400 ml sprej

Spôsob použitia:
Pred použitím sprej dôkladne pretrepte! Ošetrované zhrdzavené povrchy musia byť vopred zbavené voľnej hrdze a zvyškov olejov a tukov. Sprej aplikujte z približne 30 cm vzdialenosti a vytvorte ním kompaktnú šedú farbu. V priebehu reakcie hrdzavie a procesom zasychania dochádza k farebnému prechodu vrstvy spreja z šedej farby cez modrú do čiernej, ktorá signalizuje ukončenie reakcie s hrdzou a celého procesu zasychania. Pred prelakovaním vrstvy Ros – I – Sol spreja je nutné tieto vrstvy nechať 12 hodín dôkladne preschnúť, prípadne naniesť na ošetrovaný povrch druhú vrstvu. Pred prelakovaním otestujte znášanlivosť vrchného náteru s vrstvou Rost – I – Sol spreja (platí predovšetkým pre laky s obsahom rozpúšťadiel).

Príklady použitia:

- skorodované oceľové konštrukcie a rámy
- zábradlia, brány, ploty a oceľové profily
- kovové kryty, stojany a časti strojov
- potrubia, príruby a oceľové rozvody
- údržba a renovácia skorodovaných kovových povrchov
- príprava skorodovaných povrchov pred následným lakovaním

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu

Technické údaje:

farba	čierna
pH	7,3-8,5
hustota	0.8 g/cm³
bod varu	24 °C
teplota vznietenia	235 °C
vôňa	mierne éterická
obsah VOC	62.4 %
kategória	antikorózne farby a spreje



