

## 70-83 Klzný lakový sprej

**Klzné suché mazivo s obsahom MoS2**

### Oblasť použitia:

Suché klzné mazivo na údržbu dlhodobu zaťažovaných nízkorychlostných klzných miest, mazanie strojov v zábehu alebo znižovanie hlučnosti pracujúcich strojov. Použiteľné vo všetkých prevádzkach, ktoré vyžadujú mazanie suchým nemastným mazivom, na ktorom sa neprichyuje prach napr. mlyny, vápenky, tehelne a kameňolomy.

### Vlastnosti:

Odporúča sa ako vysoko kvalitné tuhé montážne mazivo, ktoré zasychá do 5 minút a ihneď maže. Na zaistenie trvalého mazania stačí len tenká vrstva. Jedná sa o suché trvalé antistatické mazanie s rýchloschnúcim klzným protikoroziným ochranným filmom. Je ideálne ako zabiehajúce alebo jednorázové mazanie. Ďalej sa používa na mazanie vodiacich líšt, saní a závitových vedení u obrábacích strojov, váľčkových dráh, hriadeľov, ložísk, ozubených kolies a pod.

- Výborné antikorozičné účinky
- Konštantný koeficient trenia
- Nestarne a neživičnanie
- Výborná odolnosť voči kyselinám a hydroxidom
- Extrémna tlaková odolnosť
- Vynikajúca príľnavosť
- Rýchloschnúci
- Teplotná odolnosť: -120°C až +460°

### Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu

### Príklady použitia:

- trvalé suché mazanie strojových súčastí
- zábehové alebo jednorázové mazanie nových strojov
- mazanie vodiacich líšt, závitov, valčkových dráh, hriadeľov, ložísk, ozubených kolies a pod.

### Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



**Balenie:** 400 ml sprej

### Technické údaje:

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| farba              | čierna                      |
| hustota            | 1,02-1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| bod varu           | - 44 °C                     |
| teplota vznietenia | 260 °C                      |
| teplotná odolnosť  | -120°C až + 460°C           |
| vôňa               | charakteristická            |
| obsah VOC          | 97,49 %                     |
| kategória          | mazacie spreje              |

