

70-9803 Vývojka

Sada sprejov na nedeštruktívnu kontrolu zvarov a trhlín materiálu

Oblasť použitia:

Nedeštruktívna kontrola trhlín a zvarov. Ideálna na legovanú a nelegovanú oceľ, liatinu, temperovanú liatinu, sivú liatinu, meď, mosadz, spekané kovy a keramiku.

Vlastnosti:

Sada na kontrolu trhlín vyhovuje požiadavkám DIN 54 125.

- Vhodný pre kovové aj nekovové materiály
- Jednoduchá a bezpečná aplikácia
- Neobsahuje prísady spôsobujúce koróziu
- Teplotná odolnosť: -10°C až +100°C
- Použiteľný na skúšky tlakových nádob

Spôsob použitia:

Kontrolované miesta dôkladne opláchnite Špeciálnym čističom 70-9801. Nastriekajte kontrastér 70-9802 a nechajte pôsobiť po dobu uvedenú v tabuľke. Následne použijte kontrastér opäť zmyte špeciálnym čističom a povrch osušte. Potom na kontrolované miesto aplikujte Vývojku 70-9803, ktorou vytvoríte na povrchu biely povlak. Po krátkej chvíli sa zobrazia nežiadúce trhliny a póry testovaného materiálu červeným zafarbením vrstvy vývojky.

Príklady použitia:

- legované a nelegované ocele
- temperovaná liatina
- sivá liatina
- zvary
- keramika
- meď a mosadz
- spekané kovy

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku. Uchovávať uzamknuté. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať v chlade. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	biela
hustota	0,7-0,8 g/cm ³
bod varu	<35 °C
teplota vznietenia	400 °C
teplota vzplanutia	<23 °C
vôňa	acetónová
kategória	kontrola zvarov

