

75-2101 Hnetacia živica - KOV

Tmel na rýchle opravy poškodených závitov, telies, nádrží a strojových súčiastok

Oblasť použitia:

Opravársky tmel na báze epoxidovej živice plnenej kovom určený na rýchle opravy poškodených závitov, telies, nádrží, zásobníkov, čerpadiel a pod., ako aj na tvrdé plasty a kameň.

Vlastnosti výrobku:

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Tvarovateľný ako plastelína
- Po vytvrdnutí tvrdý ako kov
- Vhodný aj na opravy pod vodou
- Manipulovateľný po 8 – 10 minútach (v závislosti od teploty)
- Teplotne odolný od -50 °C až +180 °C (pri trvalom zaťažení)
- Široké možnosti použitia

Spôsob použitia:

Opravovaný diel musí byť čistý a zbavený oleja aj mastnoty. Pre zvýšenie pevnosti spoja sa odporúča povrch zdrsníť. Odrežte potrebné množstvo opravárskeho tmelu a približne 2 minúty ho mieste, až kým nevznikne jednotná farba a materiál sa nezačne zahrievať. Následne naneste tmel na opravované miesto a vytvarujte podľa potreby. Mechanické opracovanie je možné približne po 20 minútach. Úplné vytvrdnutie sa dosiahne po 24 hodinách. Neaplikujte pri teplotách nižších ako +6 °C.

Príklady použitia:

Ideálny na rýchle opravy:

- poškodených alebo vytrhnutých závitov,
- telies strojov,
- nádrží a zásobníkov,
- čerpadiel,
- tvrdých plastov,
- kamenných materiálov.

Predstavuje rýchle riešenie na opravu:

- nesprávne vyvŕtaných otvorov,
- otvorov,
- pórovitosti materiálu (kaverien),
- prasklín,
- poškodených alebo vytrhnutých závitov v kovových aj plastových dieloch, a to v dielni aj priamo na mieste použitia.

Po krátkom čase možno opravené diely:

- brúsiť,
- frézovať,
- vŕtať,
- prelakovať.

Skladovanie:

Pri správnom skladovaní je skladovateľnosť výrobku 12 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.



Balenie: 3 x 56 g tyčinka

Technické údaje:

Farba	tmavosivá
Báza	epoxidová živica plnená kovom
Oblasť použitia	kovy, plasty
Manipulovateľnosť	po 8 – 10 min. (v závislosti od teploty)
Úplné vytvrdnutie	24 hodín
Doba spracovania	cca 3 – 4 minúty
Teplota spracovania	+10 °C až +30 °C
Teplota vytvrdzovania	+6 °C až +30 °C
Teplotná odolnosť	-50 °C až +180 °C (po vytvrdnutí)
Pevnosť v ťahu	4,5 N/mm ² (DIN 53283)
Tvrdosť Shore D	87
Premostenie medzery	15 mm
Tepelná vodivosť	0,60 W/m·K
Elektrická pevnosť	3,0 kV/mm
Zmrštenie	cca 0,05 %
Zhoda	RoHS
Kategória	tmely, lepidlá

