

76-23 CA Flex

Nová generácia sekundových kyanoakrylátových lepidiel

Oblasť použitia:

Nové sekundové lepidlo na lepenie kovov, plastov, PVC, ABS, PC, PBT, gumy, poréznych/savých materiálov ako je drevo, papier, kartón, koža, textilie a pod.

Výhody:

- základný typ nového produktového radu sekundových lepidiel 76-22, 76-23 a 76-24
- umožňuje rýchlu manipuláciu
- teplotný rozsah: -50 °C až + 80 °C
- spoj zostáva flexibilný, zároveň má vysokú pevnosť
- nepoškodzuje elektronické komponenty
- bez zápachu
- najväčšia ohybnosť lepeného spoja v porovnaní s lepidlami Metaflux 76-22 a 76-24
- pre rýchlejšie lepenie možnosť použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá
- vysoká kvalita - trojnásobná destilácia lepidla v priebehu výroby zabezpečuje jeho 95% čistotu



balenie: 25 g

Spôsob použitia:

Povrchy lepených materiálov musia byť čisté, suché a zbavené nečistôt. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame povrch dôsledne odmastiť sprejom Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Lepidlo nanášajte priamo na jednu z lepených plôch a druhú plochu k nej priložte do 1 minúty. Po nanosení lepidla nastavte lepené plochy do požadovanej polohy v priebehu 10 až 120 sekúnd (v závislosti od typu materiálu). Úplné vytvrdenie zlepených dielov sa dosiahne po 24 hodinách. Na urýchlenie vytvrdenia zlepeného spoja je možné použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.

Upozornenie:

Po otvorení lepidlo neskladujte v chladničke, ale na suchom a chladnom mieste! V opačnom prípade dôjde k zaschnutiu lepidla.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.

Technické údaje:

doba spracovania	10 - 120 sekúnd
farba	transparentná
hustota	1,12
ideálna vzdušná vlhkosť	65 % pri vytvrdzovaní
viskozita pri 25°C	120-250 Mpa.
úplné vytvrdenie	do 24 hodín
schopnosť vyplniť škáru	0,1 mm
ohybnosť lepeného spoja	najväčšia
teplotná odolnosť	-50°C až +80°C
skladovanie	+4°C až +8°C, 12 mesiacov

Odporúčame:

Ak potrebujete docieľiť inú pevnosť lepeného spoja, strihovú pevnosť, prípadne schopnosť vyplniť špáru, porovnajte technické údaje lepidla s hodnotami lepidiel z rovnakého produktového radu:

- 76-22 CA-2K-Kleber
- 76-24 CA Super Flex 2K