

76-47 Univerzálne tesnenie Greenline

Trvalo plastické tesnenie pre náročné tesniace aplikácie

Oblasť použitia:

Trvalo plastické, veľmi príľnavé tesnenie s vynikajúcou tepelnou, mechanickou a chemickou odolnosťou.

Ideálne pre náročné a kritické tesniace spoje, ktoré vyžadujú maximálne tesniace schopnosti. Odolné väčšine olejov, tukov, pohonných hmôt, aditív, plynov, nemrznúcich kvapalín a vode.

Výhody:

- neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty a iné nebezpečné látky
- veľmi dobrá príľnavosť k utesňovaným plochám
- jednoduchá demontáž
- zostáva trvalo plastické, bez trhlín a prasklín
- umožňuje plné zaťaženie spoja už po 10 minútach
- nepotrebuje žiadny čas na odvetranie
- môže sa skladovať niekoľko rokov
- bez obsahu silikónov
- odolné väčšine olejov, tukov, palív, aditív, plynov, vode, nemrznúcim kvapalinám a chladicím zmesiam
- odolné teplotám až do +200 °C
- vhodné pre priamy styk s pitnou vodou
- certifikácia ISEGA č. 54144 U 21

Spôsob použitia:

Lepené alebo tmelené miesta najskôr zbavte prachu a nečistôt. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame povrch dôsledne odmastiť sprejom **Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej**. Odstráňte zvyšky starých tesnení. Naneste **76-47 Univerzálne tesnenie Greenline** na jednu stranu tesniaceho spoja a následne obe plochy vzájomne zafixujte. V prípade väčšej drsnosti povrchu naneste tesnenie na obe plochy. Nechajte vytvrdzovať 10 minút a následne vzniknutý spoj podľa potreby dotiahnite. Dlhšia čakacia doba než 10 minút nie je nevyhnutne potrebná.

Certifikácia ISEGA umožňuje univerzálnemu tesneniu priamy kontakt s **pitnou vodou a použitie v oblasti výroby potravín, krmív a nápojov**.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.



76-4700: 200 g

76-4710: 100 g

Technické údaje:

farba	zelená
hustota	1,10 g/ml
schopnosť vyplniť špáru	0,25 mm
teplotná odolnosť	-55°C +200°C
skladovateľnosť	izbová teplota
doba skladovania	76-4700: 2 roky
	76-4710: 5 rokov

Príklady použitia:

Použiteľný na utesňovanie prírub v kombinácii s pôvodným, poškodeným aj novým plochým tesnením, na závitové a hadicové spoje, krycie dosky, montážne opravy, tesnenie motorov, prevodoviek a potrubných systémov.